

ASLAN półprzezroczysta dekoracyjna folia samoprzylepna
DFL 200 z klejem kanalikowym, do druku na ploterach.

Wysokiej jakości folia polimerowa, imitująca trawione szkło. Stosuje się do dekoracji powierzchni szklanych, luster. Folia przeznaczona jest do druku. Folia posiada klej kanalikowy, ułatwiający klejenie wyłącznie na sucho.

Dane techniczne:

Budowa materiału

Folia	polimer, miękkie PCV	
Grubość folii:	ok. 0.08 mm	
Klej:	Polyakryl	ilość kleju ok. 25g/m ²
Papier nośny:	karton silikonowy	gramatura ok. 135g/m ²

Właściwości folii

Przyczepność: (norma ASTM D-903)	natychmiast po przyklejeniu: po 1 tygodniu:	śred. 3 N/25mm śred. 9 N/25mm
Temperatura pracy:	poczas naklejania: naklejonej folii:	powyżej 15°C od -30°C do +80°C
Stopień odporności na światło:	według DIN 53388	7-8 w/g skali Woll
Przepuszczalność światła:	według DIN 53147	97.00 %
Palność:	trudna palność na szkło (klasa B-s1, d0 testowana w/g DIN EU 13501-1:2010-01)	
Kurczliwość:	naklejona na aluminium próbka(25 X 25cm) po 48 godz. przy temp. 70°C	max 0.45 %
Trwałość na warunki atmosferyczne:	7 lat, przy pionowym naklejeniu w środkowo- europejskim klimacie, odporna na promienie UV	
Przechowywanie:	Średnio 3 lata od daty produkcji w temperaturze 15-25°C, wilgotność powietrza 50-60% Zalecane jest składowanie rolek w pozycji pionowej lub wiszącej.	