

ASLAN CB 90

folia samoprzylepna tablicowa, suchościernalna,
przezroczysta, błyszcząca.

Przezroczysta folia suchościernalna. Odporna na ścieranie powierzchnia, gwarantuje długotrwałość użytkowania.

Dane techniczne:

Budowa materiału

Folia	Polyester specjalne lakierowany	
Grubość folii:	50 μ m	
Klej:	Polyakryl	ilość kleju ok. 25g/m ²
Papier nośny:	folia silikonowana	gramatura ok. 35g/m ²

Właściwości folii

Przyczepność: (norma ASTM D-903)	natychmiast po przyklejeniu:	śred. 7,5 N/25mm
	po 1 tygodniu:	śred. 12,0 N/25mm

Kurczliwość:	naklejona na akryl próbka(25 X 25cm) po 2 godz. przy temp. 70°C	max. - 0,05%
--------------	---	--------------

Temperatura pracy:	poczas naklejania:	powyżej 15°C
	naklejonej folii:	od -30°C do +80°C

Trwałość na warunki atmosferyczne:	5 lat, przy pionowym naklejeniu w środkowoeuropejskim klimacie, odporna na promienie UV
------------------------------------	---

Przechowywanie:	Uwaga: folia powinna zawsze być mocno i ściśle nawinięta na rurę podczas składowania i przechowywania. Na tak pozostawionej folii nie powinny wtedy tworzyć się tunele powietrza między folią a podkładem.
-----------------	---