

ASLAN DFP 05

MonsterTack ASLAN DFP05 biała folia samoprzylepna do druku z bardzo mocnym klejem i do klejenia na trudne podłoża.

GRACJA specjalnemu klejowi, który odporny jest na opary rozpuszczalnika i olej smarujący, polimerowa, błyszcząca folia do druku cyfrowego zapewnia bezpieczeństwo stosowania w najtrudniejszych warunkach. Folię wykorzystuje się do klejenia krótko- i długoterminowego na bardzo trudnych powierzchniach, takich jak przyczepy bagażowe (sklejka), maszyny budowlane, rolnicze i przemysłowe poddawane ekstremalnym obciążeniom mechanicznym i dużym zabrudzeniom. Samochody kempingowe i domy mobilne, pompy benzynowe, nawierzchnie niskoenergetyczne, tworzywa ABS, pojazdy motocrossowe – wszędzie tam, gdzie panują naprawdę ekstremalne warunki, MonsterTack ASLAN DFP 05 jest optymalnym rozwiązaniem. Folię można naklejać przy temperaturze otoczenia -10°C

Dane techniczne:

Budowa materiału

Folia:	folia PCW, plastifikowana polimerem, biała, błyszcząca	
Grubość folii:	ok. 70µm	
Klej:	polyakryl, wodoodporny	ilość kleju ok. 50g/m ²
Papier podkładowy:	karton dwustronnie silikonowany	gramatura ok. 140g/m ²

Właściwości folii

Przyczepność (norma ASTM-D903)	zaraz po naklejeniu:	ok. 18 N/25mm (stal) ok. 12 N/25mm (PE) ok. 10 N/25mm (PP) ok. 28 N/25mm (PMMA)
	po 72 godzinach:	ok. 34 N/25mm (stal) ok. 30 N/25mm (PE) ok. 28 N/25mm (PP) ok. 32 N/25mm (PMMA)
Temperatura pracy:	podczas naklejania: naklejonej folii:	od -10°C od -30°C do +80°C
Stopień odporności na światło:	(DIN 53388)	7-8 w/g skali Woll
Kurczliwość:	próba 48 godz. przy temp. 70°C naklejona na płytę aluminiową	max. - 0,5%
Chemiczna odporność:	Przeprowadzono 24 godz. próbę zanurzeniową w roztworach soli, olejach, tłuszczach. Odklejania nie stwierdzono.	
Odporność na słoną wodę:	sklasyfikowane zgodnie z testem mgły solnej ISO 9227:2017	
Trwałość na warunki atmosferyczne:	7 lat, przy pionowym naklejeniu w środkowoeuropejskim klimacie, odporna na promienie UV	
Przechowywanie:	Średnio 3 lata w temperaturze 15-25°C, wilgotność powietrza 50-60%, zalecane jest składowanie rolek w pozycji pionowej lub wiszącej.	